

Verarbeitung:

Kartuschen: (50 ml)

Axcoll 15 A/B ist als Fertiggemisch formuliert und mittels Mischdüse sofort einsetzbar.

Wichtig: beim Ausspritzen aus der Kartusche sind die ersten 10 cm zu verwerfen; nur so ist gewährleistet, dass die Komponenten A und B im richtigen Verhältnis miteinander gemischt werden.

Dosen: 1600 g A und 800 g B

Komponente A und B sorgfältig, homogen mischen. Nur die benötigte Menge anmachen. Anschließend auf die Klebestelle aufbringen. Topfzeit ca. 30-45 Minuten

Achtung: Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Aushärtung. Bei Temperaturen unter +10°C ist eine Verarbeitung nicht möglich.

Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Lagerung:

Lagerfähigkeit im geschlossenen Originalgebinde: 6 Monate
Die Lagertemperatur sollte zwischen 5 und 15°C betragen.

Sicherheitsdaten:

Detaillierte Informationen zum Umgang mit diesen Materialien können Sie unseren Sicherheitsdatenblätter entnehmen.

Dieses Produkt enthält Epoxidharz: Hinweise des Herstellers beachten

Bei der Verarbeitung unserer Produkte bitten wir um Beachtung der einschlägigen Vorschriften, der geltenden Arbeitsstoffverordnung und der EU-Richtlinien.

Die vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise

Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungszwecke.

Eine Verbindlichkeit auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter kann nicht übernommen werden.